



תיאור במוצר:

מרס 250 אקווא, מיושם בצורה נוזלית. בעל יכולת אלסטית גבוהה, מתקשה בטמפרטורת החדר, על בסיס מים, חד רכיבי, 99% בסיס פוליאוריתני לשימוש לטווח ארוך באיטום נגד מים. גמיש מאד ללא תוספת של שרפים אקריליים מאיכות נמוכה. כאשר מיישמים את המרס, הוא נהפך לקרום פוליאוריתני 99% דוחה מים ללא תפרים או סדקים.

יתרונות:

- יישום פשוט על ידי רולר או ספריי.
- כאשר מיישמים את המרס 250 אקווא, נוצר קרום ללא נראות וללא תפרים.

שימושים:

איטום גגות, איטום מרפסות, איטום איזורים רטובים (מתחת לאריחים), במקלחות, מרפסות, מטבחים ועוד. מגן על שכבת בידוד העשויה קצף, אוטם מפני מים ומגן על בניה מבטון כגון: גשרים, מנהרות ועוד.

כושר כיסוי:

1.4-2 ק"ג / למ"ר שמימושם ב-2-3 שכבות.
כיסוי זה מתאים ליישום על ידי רולר על משטח חלק בתנאים אופטימליים. גורמים כגון: נקבוביות המשטח, טמפ' בזמן היישום ושיטת היישום, יכולות להשפיע על כושר הכיסוי.

צבעים:

מרס 250 אקווא, מגיע בצבעים לבן, אפור, וגוון של חום.

יישום:

הכנות המשטח:

הכנה קפדנית של המשטח חיונית לשם קבלת גימור מיטבי ועמידות לאורך זמן. המשטח חייב להיות נקי, יבש ומוצק וחופשי מכל זיהום העלול לפגום בהידבקות של הכיסוי. תכולת הלחות המרבית של המשטח לא תעלה על 8%. מבני בטון חדשים צריכים להתייבש לפחות במשך 28 ימים. ציפויים רופפים, ישנים, מלוכלכים חומרים אורגניים ואבק, יש להסיר בעזרת מכונת קרצוף. יש להשחזר חלקים רופפים ולהסיר אבק על מנת ליישר ולהחליק כל בליטה.

האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיגות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם. השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע. אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת לשווי המוצר שהשתמש בו ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.

הוראות עבודה:

תיקון סדקים וחיבורים:

איטום קפדני של סדקים וחיבורים לפני היישום הינו חשוב ביותר עבור עמידות החומר. נקה את הסדקים בבטון מאבק וזיהומים. יישם על אזור הסדקים את הפריימר אקווא ותן לו להתייבש בין שעתיים לשלוש. מלא את הסדקים בחומר האיטום PU40 המתן לייבוש כשעה ואז יישם שכבה של מריס 250 אקווא ברוחב של כ-200 מ"מ, ממורכז סביב החריץ. בזמן שהוא עדיין לח, שים בד חיזוק ברוחב 20 ס"מ. הדק אותו עד להספגה וכסה במריס 250 אקווא עד לכיסוי מוחלט. הנח לחומר להתקשות כ-18 שעות. נקה את הסדקים והחיבורים מאבק וזיהומים. במידת הצורך הרחב והעמק את החיבורים. יישם את חומר האיטום PU40 על תחתית החיבורים ואז בעזרת מברשת יישם פס של מריס 250 אקווא ברוחב של כ-200 מ"מ, מסביב ובתוך החיבור. מקם את בד החיזוק מעל השכבה הרטובה ואז בעזרת מכשיר מתאים, לחץ אותה פנימה לתוך התפר עד שתהיה ספוגה והחיבור יהיה מכוסה לגמרי מצידו הפנימי. הספג את הבד במספיק מריס 250 אקווא ואז לחץ פרופיל גיבוי במידה המתאימה לתוך המחבר ולתוך הבד המוספג. תן לחיבור להתייבש כשעה שעתיים ואז מלא את החריץ שנותר ב-PU40. החלק בעזרת מים וסבון. תן למערכת להתייבש כ-18 שעות.

ציפוי עמיד מים:

בחש את מריס 250 אקווא היטב ושפוך אותו על השכבה שהוכנה בעזרת הפריימר. מרח בעזרת רולר או מברשת עד שכל פני השטח יהיו מכוסים. ניתן להשתמש בריסוס AIRLESS. חזק תמיד בבד חיזוק של מריס במקומות בעייתיים כגון: חיבורי תקרה קיר, צנרת, ארונות וציאות מים. על מנת לחזק, הנח פיסה גזורה למידה של בד חיזוק מריס על השכבה הראשונה הלחה, לחץ להספגה והספג שנית בעזרת מריס 250 אקווא. לאחר 18-36 שעות, שים שכבה נוספת של מריס 250 אקווא. לתוצאות הטובות ביותר, ניתן ליישם שכבה שלישית.

הערות:

- אין ליישם מריס 250 אקווא מעבר לעובי חצי מילימטר לכל שכבה
- אין ליישם מריס 250 אקווא בטמפרטורות מתחת ל-0 או כשצפוי גשם או קרה במשך 48 שעות לאחר היישום
- לתוצאה מיטבית, יישם את החומר בטמפ' של בין 5-35 מעלות צלזיוס
- טמפ' נמוכה מפחיתה את זמן ההתייבשות.

אזהרות:

- הרחק מהישג ידם של ילדים.
- אין להשתמש בפחיות הריקות לאיחסון מזון.
- לשימוש מקצועי בלבד.

גימור:

ליצירת משטח מוקשה, עמיד שחיקה, יישם 2 שכבות נוספות של מריס TOP COAT AQUA 250

אמצעי בטיחות:

מריס 250 אקווא חלקלק כשהוא לח. על מנת להימנע מהחלקה, פזר אגרגט על החומר הלח כדי ליצור שכבה למניעת החלקה.

האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיגות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם. השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע. אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת לשווי המוצר שהשתמש בו ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.