



WET LOOK CONCRETE SEALER סילר מראה רטוב

דף טכני

WET LOOK CONCRETE SEALER הינו סילר שקוף על בסיס מים המתאים לבטון, בלוקים, אבני דריכה, שימור קירות, רצפת מרתף, פסלים, ספסלי אבן וכדו'.
נותן מראה שקוף ומבריק למשטח.
לשימוש פנימי וחיצוני.

הכנת המשטח (הכנה יסודית תבטיח הצמדה מיטבית):

יש לאפשר ייבוש מלא של בטון טרי – לפחות 28 יום.
יש להסיר אבק ושאריות בניה רופפות.
יש להסיר כתמי שומן, גריז, חומרי סיכה, שמן וכדו' עם מסיר שומנים. יש לשפשף היטב עם מברשת ברזל או מטאטא קשיח ולשטוף היטב במים. יש לחזור על פעולות הניקוי במידת הצורך עד לניקוי יסודי. אין להשאיר שלוליות מים. יש לאפשר ייבוש של המשטח.

אופן השימוש:

- הסילר מוכן לעבודה ואין לדלל.
- יש ליישם בטמפר' של 10-32°C ובלחות של עד 85%.
- אין ליישם בחוץ אם צפוי גשם ב-48 השעות שלאחר היישום. אין ליישם ברוח חזקה.
- יש לערבב היטב לפני השימוש. אין לנער את המיכל.
- בשעת היישום הסילר יראה חלבי, אך יהפוך לשקוף לאחר הייבוש.
- במשטחים גדולים – יש ליישם עם ספריי עדין. יש לעבוד באופן שיטתי, אחיד ורצוף.
- יש לוודא שלא נוצרות שלוליות. רצוי להשתמש במברשת במקומות אליהם לא מגיע הספריי.
- במשטחים קטנים – ניתן ליישם עם מברשת.
- יש ליישם שתי שכבות. יש לאפשר ייבוש של כשעה בין השכבות.

זמן ייבוש:

ייבוש למגע – 1 שעה. ייבוש סופי – כ-24 שעות. (במקומות בהם יש תנועה גדולה – אפשרו 72 שעות לייבוש) זמן הייבוש תלוי בטמפרטורה ובמידת הלחות.
יש לאפשר ייבוש של כ-30 יום לפני ניקוי בחומרי ניקוי.

ניקוי:

ניתן לנקות את הצידוד בסבון ומים חמים.

כושר כיסוי:
שטח חלק – כ- 23-37 מ"ר/ גלון שטח מחוספס – כ-23-16 מ"ר/ גלון

הערה:
אינו מומלץ לרצפת מוסך, אינו מתאים ליישום על אספלט.

VOC – מקסימום 100 גר"/גלון

זהירות:
במגע בעיניים שטוף עם הרבה מים לפחות 15 דקות. השתמש במשקפי הגנה וכפפות. המנע במגע בעור. אין לבלוע. אם כן – התייעץ עם רופא או במרכז רעלים. עבוד בסביבה מאווררת היטב. במידת הצורך צא החוצה לנשום אויר צח. הרחק מילדים.