



דבק אקסטרים - דבק חזק בהגזמה!

תאור מוצר:

דבק פולימרי חדשני, חד רכיב, אלסטי. אחיזה ראשונית 3 שניות. ייבוש סופי כשעה, עמיד לעובש ומדביק גם מתחת למים.

תכונות מוצר:



- טמפרטורות יישום בין 5° עד 40°
- עמידות בטמפרטורה בין -40° עד 90°
- איכות גבוהה
- עמידות גבוהה לאורך זמן
- עמידות בפני מזג אוויר
- עמידות גבוהה לקרינת UV
- נטול ריח
- אינו מתכווץ
- אינו מצהיב
- לשימוש פנימי/חיצוני
- אינו זולג
- אלסטי לצמיתות
- ניתן לצביעה
- ללא ממסים
- ללא איזוציאנט
- אחיזה ראשונית גבוהה

יישומים:

- הדבקה של מתכות מגולוונות, מתכות ברזליות, אלמנטים של קרוואנים ומשאיות.
- הדבקת פנלים, רעפים, יריעות, אריחי קרמיקה. מראות, מנורות קיר, פיתוחים, תיקון חפצים.
- איטום זכוכית, חריצים, גגות, רעפים, פיתוחי PVC/קונסטרוקציה, בטון, עץ ופלסטיק.

צבעים:

לבן, אפור, חום ושחור.

*ניתן לפנות אלינו בנוגע לזמינות של צבעים ואריזות אחרות.

סוג אריזה	משקל	כמות בקרטון	תוקף מתאריך ייצור
תרמיל	290ml	12 יחידות	18 חודשים
שפורפרת (לבן)	125ml	12 יחידות	18 חודשים

הדבקה:

הידבקות מצוינת על: בטון, עץ, לבנים, אבן טבעית או מלאכותית, קרמיקה, זכוכית, מתכות כגון אלומיניום, ברזל, אבץ, חומרים מגולוונים וכו', הידבקות טובה על משטחים רטובים.

עמיד בפני מים, ממיסים אליפטים, חומצות אנאורגניות מדוללות ואלקליות, שמנים ושומן. עמידות ירודה לממיסים ארומטיים, חומצות מרוכזות ופחמימנים עם כלור.

מידע טכני:

דבק טרי:

תכונות	שיטת בדיקה	יחידה	ערך
צפיפות		g/ml	1,41
מרקם		%	משחה טיקסוטרופית
איחוד מוצקים	120°C 12 שעות	דקות	98
יצירת קרום ראשוני	20°C	דקות	8
זמן ייבוש	20°C (עובי של 2"מ)	דקות	60

דבק לאחר יבוש:

תכונות	שיטת בדיקה	יחידה	ערך
מודולוס 100%	DIN 53504	N/mm2	2,30
חוזק למשיכה	DIN 53504	N/mm2	4
התארכות עד קריעה	DIN 53504	%	250
קושי	DIN 53504	Shore A	65

הוראות לשימוש:

המשטחים עליהם מיישמים את המוצר צריכים להיות יציבים ונקיים לחלוטין. ניתן ליישם על משטחים רטובים ואף מתחת למים. ניתן ל צביעה על המוצר לאחר 10 דקות מהמריחה! להצמדות צבע גבוהה יותר. צבע בסיס מים יש לצבוע רטוב על רטוב. ניתן לשייף, לצבוע ו/או ליישם לכה לאחר ייבוש. יש ליישם פס אחיד בעזרת אקדח יישום. ניתן להחליק בעזרת אצבע או שפכטל טבולים במי סבון. מידות לסדקים באיטום בין 5- 25 מ"מ

עומק התפר ביחס לרוחב התפר:

רוחב (מ"מ)	10	15	20	25
עומק (מ"מ)	5	8	10	12
חוזק (מ')	3,75	2,5	1,5	1

הדבקה:

יש למרוח טיפת דבק רציפה על אחד המשטחים להדבקה בהתאם למידות התשתית. יש להפעיל לחץ חזק על שני החלקים יחד למספר שניות. ביצועי איטום $L = 290 / (D \cdot W)$: אורך איטום במטרים. W: רוחב חיבור במילימטרים. D: עומק החיבור במילימטרים. ביצועי דבק כ- 1 מחסנית עבור 2 מ"ר.

בריאות ובטיחות:

גיליון נתוני ביטחון זמין לפי בקשת הלקוח.

האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לניסיונות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם. השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע. אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת לשווי המוצר שהשתמשת בו ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.